

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/001675

International filing date: 18 February 2005 (18.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE
Number: 10 2004 009 739.9
Filing date: 25 February 2004 (25.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 07 April 2005 (07.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines gut in Wasser redispergierbaren Polymerisatpulvers durch Sprühtrocknung einer wässrigen Polymerisatdispersion, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprühtrocknung der wässrigen Polymerisatdispersion in Anwesenheit eines Sprühhilfsmittels A erfolgt, welches durch Umsetzung eines Dihydroxydiphenylsulfons mit 0,5 bis 5 Mol eines aliphatischen Aldehyds mit 1 bis 6 C-Atomen und 0,4 bis 2 Mol Natriumsulfit pro Mol Dihydroxydiphenylsulfon bei einer Temperatur von 90 bis 180 °C erhalten wurde.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Dihydroxydiphenylsulfon 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon oder ein dieses enthaltende Gemisch eingesetzt wird.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung des Dihydroxydiphenylsulfons in wässriger Lösung unter Druck erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die nach der Umsetzung erhaltene wässrige Lösung auf einen pH-Wert ≥ 7 eingestellt wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Sprühhilfsmittel A im Gemisch mit wenigstens einem anderen Sprühhilfsmittel B eingesetzt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtmenge des Sprühhilfsmittels zu ≥ 50 Gew.-% aus Sprühhilfsmittel A besteht.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass pro 100 Gew.-Teile Polymerisat 0,1 bis 40 Gew.-Teile Sprühhilfsmittel A eingesetzt werden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymerisat
- 50 bis 99,9 Gew.-% Ester der Acryl- und/oder Methacrylsäure mit 1 bis 12 C-Atome aufweisenden Alkanolen und/oder Styrol, oder
- 50 bis 99,9 Gew.-% Styrol und/oder Butadien, oder
- 50 bis 99,9 Gew.-% Vinylchlorid und/oder Vinylidenchlorid, oder

2

40 bis 99,9 Gew.-% Vinylacetat, Vinylpropionat und/oder Ethylen

in einpolymerisierter Form enthält.

- 5 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymerisat eine Glasübergangstemperatur von -60 bis +150 °C aufweist.
- 10 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zur Sprühtrocknung neben dem Sprühhilfsmittel A wenigstens ein Antiblockmittel eingesetzt wird.
11. 11. Polymerisatpulver, erhältlich nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10.
- 15 12. Verwendung des Polymerisatpulvers gemäß Anspruch 11 als Bindemittel in Klebstoffen, Dichtmassen, Kunstharzputzen, Papierstreichmassen, Anstrichmitteln sowie sonstigen Beschichtungsmitteln oder als Additiv in mineralischen Bindemitteln.
- 20 13. Wässrige Polymerisatdispersion, erhältlich durch Redispergieren von Polymerisatpulver gemäß Anspruch 11 in wässrigem Medium.
- 25 14. Verwendung eines Umsetzungsproduktes, welches durch Umsetzung eines Dihydroxydiphenylsulfons mit 0,5 bis 5 Mol eines aliphatischen Aldehyds mit 1 bis 6 C-Atomen und 0,4 bis 2 Mol Natriumsulfit pro Mol Dihydroxydiphenylsulfon bei einer Temperatur von 90 bis 180 °C erhalten wurde, als Sprühhilfsmittel bei der Sprühtrocknung von wässrigen Polymerisatdispersionen.

Verfahren zur Herstellung von gut in Wasser redispergierbaren Polymerisatpulvern

Beschreibung

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines gut in Wasser
redispergierbaren Polymerisatpulvers durch Sprühtrocknung einer wässrigen Polymeri-
satdispersion, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die Sprühtrocknung der
wässrigen Polymerisatdispersion in Anwesenheit eines Sprühhilfsmittels A erfolgt, wel-
ches durch Umsetzung eines Dihydroxydiphenylsulfons mit 0,5 bis 5 Mol eines alipha-
10 tischen Aldehyds mit 1 bis 6 C-Atomen und 0,4 bis 2 Mol Natriumsulfit pro Mol Di-
hydroxydiphenylsulfon bei einer Temperatur von 90 bis 180 °C erhalten wurde.

Weiterhin betrifft die Erfindung Polymerisatpulver, welche nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellt wurden sowie deren Verwendung.

- 15 In vielen Anwendungsbereichen werden Polymerisate benötigt, welche sich in einfa-
cher Weise in ein wässriges Medium einarbeiten lassen. Hierzu eignen sich in vielen
Fällen wässrige Dispersionen von Polymerisatpartikeln (wässrige Polymerisatdispersi-
onen), welche sich häufig direkt einsetzen lassen. Nachteilig an wässrigen Polymeri-
20 satdispersionen ist jedoch, dass sie mit einem Wassergehalt von bis zu 60 Gew.-% bei
der Lagerung große Volumina benötigen und bei der Abgabe an den Kunden neben
dem gewünschten Polymerisat auch überall günstig verfügbares Wasser kostenauf-
wendig transportiert werden muss.

- 25 Dieses Problem wird häufig dadurch gelöst, dass man die wässrigen Polymerisat-
dispersionen, welche u.a. durch eine dem Fachmann geläufige radikalisch initiierte
wässrige Emulsionspolymerisation zugänglich sind, einem dem Fachmann ebenfalls
geläufigen Sprühtrocknungsprozess zur Herstellung entsprechender Polymerisatpulver
unterwirft.

- 30 Bei der Verwendung dieser Polymerisatpulver, beispielsweise als Bindemittel in Kleb-
stoffen, Dichtmassen, Kunstharzputzen, Papierstreichmassen, Anstrichmitteln sowie
sonstigen Beschichtungsmitteln oder als Additive in mineralischen Bindemitteln, müs-
sen die Polymerisatpulver in der Regel wieder in Wasser redispergiert werden. Dies
35 kann entweder dadurch geschehen, dass das Polymerisatpulver in Wasser redisper-
giert wird und die erhaltene wässrige Polymerisatdispersion zur Mischung mit den an-
deren Formulierungsbestandteilen verwendet wird oder dadurch, dass das Polymeri-
satpulver gemeinsam mit den anderen Formulierungsbestandteilen mit Wasser ge-
mischt wird. Dabei kommt es in beiden Fällen darauf an, dass das Polymerisatpulver
40 beim Inkontaktbringen mit Wasser rasch und ohne Ausbildung von Agglomeraten wie-
der die ursprünglichen Polymerisatpartikel ausbildet. Die Grundlage hierfür ist das so-
genannte "instant"-Verhalten des eingesetzten Polymerisatpulvers in Wasser, welches

2

sich aus dem Redispergier- und dem Benetzungsverhalten des Polymerisatpulvers zusammensetzt.

Das Redispergierverhalten ist eine wichtige Eigenschaft für die Güte des Polymerisatpulvers. Je besser das Redispergierverhalten eines Polymerisatpulvers in Wasser ist, um so mehr nähern sich die Eigenschaften der wässrigen Polymerisatdispersion nach der Redispergierung den Eigenschaften der wässrigen Polymerisatdispersion vor dem Sprühtrocknungsschritt an. Mit anderen Worten, das Redispergierverhalten des Polymerisatpulvers ist ein Maß dafür, in welchem Ausmaß die ursprüngliche und die re-

10 dispergierte wässrige Polymerisatdispersion in ihren Eigenschaften übereinstimmen.

Weist das Polymerisatpulver darüber hinaus auch noch ein gutes Benetzungsverhalten auf, so kann bei der Redispergierung die Ausbildung der wässrigen Polymerisatdispersion auch ohne den Einsatz einer intensiven Mischtechnik erfolgen, was in der Praxis Vorteile bietet.

15

Während das Redispergierverhalten eines Polymerisatpulvers in der Regel im wesentlichen von den beim Sprühtrocknungsprozess eingesetzten Sprühhilfsmitteln beeinflusst wird, wird das Benetzungsverhalten durch die Oberflächenbeschaffenheit des Polymerisatpulverkorns bestimmt. Diese wird häufig durch das auf der Oberfläche des Polymerisatpulverkorns anhaftende, sogenannte Antiblockmittel bestimmt.

20

Dem Fachmann sind bei der Sprühtrocknung wässriger Polymerisatdispersionen eine Vielzahl von Sprühhilfsmitteln geläufig. Beispiele hierfür finden sich in DE-A 19629525, DE-A 19629526, DE-A 2214410, DE-A 2445813, EP-A 407889 oder EP-A 784449,

25

Aus Kostengründen finden häufig Sprühhilfsmittel Verwendung, welche auf Basis günstig verfügbarer Rohstoffe hergestellt werden. Beispiele hierfür sind sulfonierte Phenol- oder Naphthalinformaldehydharze, wie sie u.a. in den Schriften DE-A 19629525 oder DE-A 19629526 offenbart werden. Nachteilig an diesen sulfonierten Phenol- oder Naphthalinformaldehydharzen ist allerdings, dass sie zu einer intensiven Gelb- oder sogar Braunfärbung der mit ihnen sprühgetrockneten Polymerisatpulvern führen können. Diese Verfärbungen stören auch bei den mit diesen Polymerisatpulvern hergestellten Formulierungen, insbesondere Beschichtungsformulierungen im Außenbereich, was sich durch Verfärbungen der Formulierungen selbst bemerkbar macht, welche sich insbesondere durch Sonneneinstrahlung noch verstärken können. In vielen Polymerisatpulveranwendungen, beispielsweise bei deren Verwendung als Binde- oder Modifizierungsmittel in mineralischen Putzen oder bei Auskleidungen von Trinkwasserbehältern, ist eine Verfärbung der Polymerisatpulver bzw. deren Formulierungen nicht erwünscht.

30

35

40

3

Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Polymerisatpulvern durch Sprühtrocknung von wässrigen Polymerisatdispersionen zur Verfügung zu stellen.

- 5 Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass die Aufgabe durch das eingangs definierte Verfahren gelöst wird.

Wässrige Polymerisatdispersionen sind allgemein bekannt. Es handelt sich dabei um fluide Systeme, die als disperse Phase in wässrigem Dispergiermedium aus mehreren
10 ineinander verschlungenen Polymerisatketten bestehenden Polymerisatknäuel, die sogenannte Polymermatrix oder Polymerisatpartikel, in disperser Verteilung befindlich enthalten. Der gewichtsmittleren Durchmesser der Polymerisatpartikel liegt häufig im Bereich von 10 bis 1000 nm, oft 50 bis 500 nm oder 100 bis 400 nm.

- 15 Wässrige Polymerisatdispersionen sind insbesondere durch radikalisch initiierte wässrige Emulsionspolymerisation von ethylenisch ungesättigten Monomeren zugänglich. Diese Methode ist vielfach vorbeschrieben und dem Fachmann daher hinreichend bekannt [vgl. z.B. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Vol. 8, Seiten 659 bis 677, John Wiley & Sons, Inc., 1987; D.C. Blackley, Emulsion Polymerisation, Seiten
20 155 bis 465, Applied Science Publishers, Ltd., Essex, 1975; D.C. Blackley, Polymer Latices, 2nd Edition, Vol. 1, Seiten 33 bis 415, Chapman & Hall, 1997; H. Warson, The Applications of Synthetic Resin Emulsions, Seiten 49 bis 244, Ernest Benn, Ltd., London, 1972; D. Diederich, Chemie in unserer Zeit 1990, 24, Seiten 135 bis 142, Verlag Chemie, Weinheim; J. Piirma, Emulsion Polymerisation, Seiten 1 bis 287, Academic Press, 1982; F. Hölscher, Dispersionen synthetischer Hochpolymerer, Seiten 1 bis 160,
25 Springer-Verlag, Berlin, 1969 und die Patentschrift DE-A 40 03 422]. Die radikalisch initiierte wässrige Emulsionspolymerisation erfolgt üblicherweise dergestalt, dass man die ethylenisch ungesättigten Monomeren, häufig unter Mitverwendung von Dispergierhilfsmitteln, in wässrigem Medium dispers verteilt und mittels wenigstens eines radikalischen Polymerisationsinitiators polymerisiert. Häufig werden bei den erhaltenen wässrigen Polymerisatdispersionen die Restgehalte an nicht umgesetzten Monomeren durch dem Fachmann ebenfalls bekannte chemische und/oder physikalische Methoden
30 [siehe beispielsweise EP-A 771328, DE-A 19624299, DE-A 19621027, DE-A 19741184, DE-A 19741187, DE-A 19805122, DE-A 19828183, DE-A 19839199, DE-A 19840586 und 19847115] herabgesetzt, der Polymerisatfeststoffgehalt durch Verdünnung oder Aufkonzentration auf einen gewünschten Wert eingestellt oder der wässrigen Polymerisatdispersion weitere übliche Zusatzstoffe, wie beispielsweise bakterizide oder schaumdämpfende Additive zugesetzt. Häufig betragen die Polymerisatfeststoffgehalte der wässrigen Polymerisatdispersionen 30 bis 80 Gew.-%, 40 bis
35 70 Gew.-% oder 45 bis 65 Gew.-%.
40

4

Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich insbesondere mit wässrigen Polymerisationsdispersionen durchführen, deren Polymerisatpartikel

5 50 bis 99,9 Gew.-% Ester der Acryl- und/oder Methacrylsäure mit 1 bis 12 C-Atome aufweisenden Alkanolen und/oder Styrol, oder

50 bis 99,9 Gew.-% Styrol und/oder Butadien, oder

10 50 bis 99,9 Gew.-% Vinylchlorid und/oder Vinylidenchlorid, oder

40 bis 99,9 Gew.-% Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylester der Versätsäure, Vinylester langkettiger Fettsäuren und/oder Ethylen

in einpolymerisierter Form enthalten.

15 Insbesondere sind erfindungsgemäß solche wässrigen Polymerisationsdispersionen einsetzbar, deren Polymerisate zu

20 - 0,1 bis 5 Gew.-% wenigstens eine 3 bis 6 C-Atome aufweisende α,β -monoethylenisch ungesättigte Mono- und/oder Dicarbonsäure und/oder deren Amid und

25 50 bis 99,9 Gew.-% wenigstens einen Ester der Acryl- und/oder Methacrylsäure mit 1 bis 12 C-Atome aufweisenden Alkanolen und/oder Styrol, oder

30 - 0,1 bis 5 Gew.-% wenigstens eine 3 bis 6 C-Atome aufweisende α,β -monoethylenisch ungesättigte Mono- und/oder Dicarbonsäure und/oder deren Amid und

35 50 bis 99,9 Gew.-% Styrol und/oder Butadien, oder

- 0,1 bis 5 Gew.-% wenigstens eine 3 bis 6 C-Atome aufweisende α,β -monoethylenisch ungesättigte Mono- und/oder Dicarbonsäure und/oder deren Amid und

40

5

50 bis 99,9 Gew.-% Vinylchlorid und/oder Vinylidenchlorid,
oder

- 5 - 0,1 bis 5 Gew.-% wenigstens eine 3 bis 6 C-Atome
aufweisende α,β -monoethylenisch
ungesättigte Mono- und/oder Dicarbonsäure
und/oder deren Amid und

- 10 40 bis 99,9 Gew.-% Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylester der
Versätsäure, Vinylester langkettiger Fettsäuren und/oder
Ethylen

in einpolymerisierter Form enthalten.

- 15 Erfindungsgemäß können solche Polymerisate eingesetzt werden, deren Glasüber-
gangstemperatur -60 bis +150 °C, oft -30 bis +100 °C und häufig -20 bis +50 °C be-
trägt. Mit der Glasübergangstemperatur (T_g), ist der Grenzwert der Glasübergangstem-
peratur gemeint, dem diese gemäß G. Kanig (Kolloid-Zeitschrift & Zeitschrift für Poly-
mere, Bd. 190, Seite 1, Gleichung 1) mit zunehmendem Molekulargewicht zustrebt. Die
20 Glasübergangstemperatur wird nach dem DSC-Verfahren ermittelt (Differential Scan-
ning Calorimetry, 20 K/min, midpoint-Messung, DIN 53 765).

- 25 Nach Fox (T.G. Fox, Bull. Am. Phys. Soc. 1956 [Ser. II] 1, Seite 123 und gemäß Ull-
mann's Encyclopädie der technischen Chemie, Bd. 19, Seite 18, 4. Auflage, Verlag
Chemie, Weinheim, 1980) gilt für die Glasübergangstemperatur von höchstens
schwach vernetzten Mischpolymerisaten in guter Näherung:

$$1/T_g = x^1/T_g^1 + x^2/T_g^2 + \dots x^n/T_g^n,$$

- 30 wobei $x^1, x^2, \dots x^n$ die Massenbrüche der Monomeren 1, 2, ..., n und $T_g^1, T_g^2, \dots T_g^n$ die
Glasübergangstemperaturen der jeweils nur aus einem der Monomeren 1, 2, ..., n auf-
gebauten Polymerisaten in Grad Kelvin bedeuten. Die T_g -Werte für die Homopolymeri-
sate der meisten Monomeren sind bekannt und z.B. in Ullmann's Encyclopedia of In-
dustrial Chemistry, 5. Aufl., Vol. A21, Seite 169, Verlag Chemie, Weinheim, 1992, auf-
geführt; weitere Quellen für Glasübergangstemperaturen von Homopolymerisaten bil-
den z.B. J. Brandrup, E.H. Immergut, Polymer Handbook, 1st Ed., J. Wiley, New York,
35 1966; 2nd Ed. J.Wiley, New York, 1975 und 3rd Ed. J. Wiley, New York, 1989.

- 40 Das Sprühhilfsmittel A wird hergestellt, indem man Dihydroxydiphenylsulfon mit 0,5 bis
5 Mol eines aliphatischen Aldehyds mit 1 bis 6 C-Atomen und 0,4 bis 2 Mol Natriumsul-
fit pro Mol Dihydroxydiphenylsulfon bei einer Temperatur von 90 bis 180 °C umsetzt.
Die Synthese des als erfindungsgemäß eingesetzten Sprühhilfsmittels A verwendeten

Dihydroxydiphenylsulfon-Umsetzungsproduktes ist in der deutschen Offenlegungsschrift DE-OS 10140551 - auf die im Rahmen der vorliegenden Schrift ausdrücklich bezug genommen werden soll - ausführlich als Komponente B eines sulfonhaltigen Gerbstoffes beschrieben.

5

Bei der Herstellung des Sprühhilfsmittels A wird in einem Schritt Dihydroxydiphenylsulfon mit 0,5 bis 5 Mol, bevorzugt 1 bis 1,4 Mol, besonders bevorzugt 1,1 bis 1,3 Mol und insbesondere ca. 1,2 Mol eines aliphatischen Aldehyds, pro Mol Dihydroxydiphenylsulfon und 0,4 bis 2 Mol, bevorzugt 0,5 bis 0,8 Mol, insbesondere 0,6 bis 0,7 Mol Natriumsulfit pro Mol Dihydroxydiphenylsulfon bei einer Temperatur von 90 bis 180 °C umgesetzt. Die Reaktion wird üblicherweise in wässriger Lösung unter Druck durchgeführt. Dabei werden beispielsweise Dihydroxydiphenylsulfon und Aldehyd in Form ihrer wässrigen Lösungen sowie festes Natriumsulfit in einen Druckreaktor gegeben und die Mischung auf 115 °C erwärmt. Nach Anspringen der Reaktion steigt die Temperatur auf ca. 150 bis 160 °C und der Druck auf ca. 4 bis 5 bar. Im allgemeinen dauert die Umsetzung 2 bis 10 Stunden.

15

Unter Dihydroxydiphenylsulfon werden im Sinne dieser Erfindung alle denkbar möglichen isomeren Dihydroxyverbindungen des Diphenylsulfons verstanden, wobei die beiden Hydroxygruppen an einem Phenylrest gebunden sein können. Es ist jedoch auch möglich, dass pro Phenylrest je eine Hydroxygruppe gebunden ist. Bevorzugt enthält jeder Phenylrest eine Hydroxygruppe. Die Hydroxygruppen können sowohl in der 2-, 3- oder 4-Position des einen Phenylrestes sowie in der 2', 3'- oder 4'-Position des anderen Phenylrestes gebunden sein. Besonders günstig ist es, wenn die Hydroxygruppen in 2- und 4'-Position oder in 4- und 4'-Position des Diphenylsulfons gebunden sind. Bevorzugt ist das 4,4'-Isomere. Auch ist es möglich, dass Dihydroxydiphenylsulfongemische eingesetzt werden. Häufig wird ein technisches 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfongemisch eingesetzt, welches neben 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon als Hauptkomponente noch ca. 10 - 15 Gew.-% des 2,4'-Isomeren sowie 0 bis 5 Gew.-% p-Phenolsulfonsäure als NebenkompONENTEN enthält.

20

25

30

Die bei der Herstellung des Sprühhilfsmittels A eingesetzten aliphatischen Aldehyde weisen im allgemeinen 1 bis 6, bevorzugt 1 bis 4 und besonders bevorzugt 1 oder 2 C-Atome auf. Insbesondere wird als aliphatischer Aldehyd Formaldehyd, üblicherweise in Form einer wässrigen Lösung, beispielsweise in Form einer 30 gew.-%igen wässrigen Lösung, eingesetzt. Es können beispielsweise aber auch Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd oder Isobutyraldehyd, Pentanal, Hexanal oder deren isomeren Aldehydverbindungen sowie entsprechende Aldehydgemische eingesetzt werden.

35

40

Günstig ist es, wenn die aus der Synthese erhaltene wässrige Lösung des Sprühhilfsmittels A auf einen pH-Wert ≥ 7 eingestellt wird. Günstig ist ein pH-Wert ≤ 10 . Häufig

wird ein pH-Wert von ca. 8 eingestellt. Zur pH-Werteinstellung können dem Fachmann geläufige organische oder anorganische Säuren oder Basen verwendet werden.

5 Das erfindungsgemäße Sprühhilfsmittel A kann direkt in Form seiner aus der Synthese resultierenden wässrigen Lösung eingesetzt werden. Es ist aber auch möglich, das Sprühhilfsmittel A in Form von Pulvern, welche durch Trocknung der aus der Synthese des Sprühhilfsmittels A resultierenden wässrigen Lösung, beispielsweise durch Sprühtrocknung, erhalten werden. Bevorzugt wird das Sprühhilfsmittel in Form seiner wässrigen Lösung eingesetzt.

10

Von Bedeutung ist, dass das Sprühhilfsmittel A (sowohl in Form seiner wässrigen Lösung als auch in Form eines Feststoffs) im Gemisch mit wenigstens einem anderen, vom Sprühhilfsmittel A verschiedenen Sprühhilfsmittel B (ebenfalls in Form der wässrigen Lösung oder als Feststoff) eingesetzt werden kann. Vorteilhaft besteht die Gesamtmenge des Sprühhilfsmittels zu ≥ 50 Gew.-%, ≥ 60 Gew.-%, ≥ 70 Gew.-%, ≥ 80 Gew.-% oder ≥ 90 Gew.-% und häufig sogar zu 100 Gew.-% aus Sprühhilfsmittel A.

15

20 Als Sprühhilfsmittel B können beispielsweise die im nachfolgend genannten Stand der Technik offenbarten Sprühhilfsmittel, auch Trocknungshilfsmittel genannt, eingesetzt werden. So empfiehlt die DE-A 2049114, wässrigen Polymerisatdispersionen als Sprühhilfsmittel Kondensationsprodukte aus Melaminsulfonsäure und Formaldehyd zuzusetzen. Die DE-A 2445813 und die EP-A 78449 empfehlen wässrigen Polymerisatdispersionen als Trocknungshilfsmittel Kondensationsprodukte aus Naphthalinsulfonsäure und Formaldehyd (insbesondere deren wasserlösliche Alkali- und/oder Erdalkalisalze) zuzusetzen. Die EP-A 407889 empfiehlt, wässrigen Polymerisatdispersionen als Trocknungshilfsmittel Kondensationsprodukte aus Phenolsulfonsäure und Formaldehyd (insbesondere deren wasserlösliche Alkali- und/oder Erdalkalisalze) zuzusetzen. Die DE-AS 2238903 und die EP-A 576844 empfehlen die Verwendung von Poly-N-Vinylpyrrolidon als ein solches Sprühhilfsmittel. Die EP-A 62106 und die EP-A 601518 empfehlen die Verwendung von Polyvinylalkohol als Trocknungshilfsmittel. Polyvinylalkohol wird auch von U. Rietz in Chemie und Technologie makromolekularer Stoff (FH-Texte FH Aachen) 53 (1987) 85 und in der EP-A 680 993 sowie in der EP-A 627450 als Trocknungshilfsmittel empfohlen. In der DE-A 3344242 werden als Trocknungshilfsmittel Ligninsulfonate genannt. Die DE-A 19539460, die EP-A 671435 und die EP-A 629650 offenbaren Homo- und Copolymerisate der 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure als geeignete Trocknungshilfsmittel für wässrige Polymerisatdispersionen. Die EP-A 467103 betrifft die Herstellung von in wässrigem Medium redispersierbaren Polymerisatpulvern durch Trocknung unter Zusatz von Copolymerisaten aus 50 bis 80 Mol-% einer olefinisch ungesättigten Mono- und/oder Dicarbonsäure und 20 bis 50 Mol-% eines C3- bis C12-Alkens und/oder Styrol als Trocknungshilfsmittel. Die DE-A 2445813 empfiehlt sulfongruppenhaltige Kondensationsprodukte aus

25

30

35

40

ein- oder mehrkernigen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Formaldehyd als Trocknungshilfsmittel. In der DE-A 4406822 werden Ppropfpolymere aus Polyalkylenoxiden und ungesättigten Mono-/Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydriden nach erfolgter Derivatisierung mit primären/sekundären Aminen oder Alkoholen als Trocknungshilfsmittel empfohlen. Die DE-A 3344242 und die EP-A 536597 nennen Stärke und Stärkerivate als geeignete Trocknungshilfsmittel. In der DE-A 493168 werden Organopolysiloxane als Trocknungshilfsmittel empfohlen. Die DE-A 3342242 nennt des weiteren Cellulosederivate als geeignete Trocknungshilfsmittel und die DE-A 4118007 empfiehlt Kondensationsprodukte aus sulfonierten Phenolen, Harnstoff, weiteren organischen Stickstoff-Basen und Formaldehyd als Trocknungshilfsmittel.

Die Gesamtmenge an Sprühhilfsmittel A (gerechnet als Feststoff), welches der wässrigen Polymerisatdispersion vor oder während, insbesondere jedoch vor der Sprühtrocknung zugegeben wird, beträgt 0,1 bis 40 Gew.-Teile, häufig 1 bis 25 Gew.-Teile und oft 5 bis 25 Gew.-Teile, jeweils bezogen auf 100 Gew.-Teile des in wässriger Dispersion enthaltenem sprühzutrocknendem Polymerisats.

Gemäß TIZ-Fachberichte, Vol. 109, No. 9, 1985, S. 698 ff. handelt es sich bei den üblicherweise eingesetzten Sprühhilfsmitteln in der Regel um wasserlösliche Substanzen, die bei der Sprühtrocknung der wässrigen Polymerisatdispersion zum Polymerisatpulver eine Matrix ausbilden, in die die wasserunlöslichen, von Dispergiermittel umgebenen Polymerisatprimärteilchen eingebettet werden. Die die Polymerisatprimärteilchen schützend umgebende Matrix wirkt einer irreversiblen Sekundärteilchenbildung entgegen. Es erfolgt so meist eine reversible Ausbildung von Sekundärteilchen (Agglomerate einer Größe von typisch 1 bis 250 μm), die zahlreiche, durch die Sprühhilfsmittelmatrix voneinander getrennte, Polymerisatprimärteilchen umfassen. Beim Redispersieren der erfindungsgemäß erhaltenen Polymerisatpulver mit Wasser löst sich die Matrix wieder auf und die ursprünglichen, von Dispergiermittel umgebenen, Polymerisatprimärteilchen werden im wesentlichen wieder erhalten. Den in Form von Polymerisatpulver reversibel ausgebildeten Sekundärteilchen werden vielfach noch feinteilige Antiblockmittel zugesetzt, die als Abstandhalter fungieren und z.B. ihrem Zusammenbacken beim Lagern des Polymerisatpulvers unter der Druckwirkung des Eigengewichtes entgegenwirken, wobei dieser Antiblockmittelzusatz vor, während und/oder nach der Sprühtrocknung erfolgen kann.

Bei den Antiblockmitteln handelt es sich in der Regel um Pulver anorganischer Feststoffe, mit einer mittleren Teilchengröße von 0,1 bis 20 μm und häufig von 1 bis 10 μm (in Anlehnung an ASTM C 690-1992, Multisizer/100 μm Kapillare). Günstig ist es, wenn die anorganischen Stoffe in Wasser bei 20 °C eine Löslichkeit $\leq 50 \text{ g/l}$, $\leq 10 \text{ g/l}$ oder $\leq 5 \text{ g/l}$ aufweisen.

Beispielhaft genannt seien Kieselsäuren, Aluminiumsilikate, Carbonate, wie beispielsweise Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat oder Dolomit, Sulfate, wie beispielsweise Bariumsulfat sowie Talke, Leichtspat, Zemente, Dolomit, Calciumsilikate oder Diatomeenerde. In Frage kommen auch Mischungen vorgenannter Verbindungen, wie beispielsweise Mikroverwachsungen aus Silikaten und Carbonaten.

Abhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit können die Antiblockmittel hydrophobe (wasserabstoßende) oder hydrophile (wasseranziehende) Eigenschaften aufweisen. Ein Maß für die Hydrophobie bzw. Hydrophilie eines Stoffes ist der Kontaktwinkel eines Tropfens entionisierten Wassers auf einem Presskörper des entsprechenden Antiblockmittels. Dabei ist die Hydrophobie umso größer bzw. die Hydrophilie um so kleiner, je größer der Kontaktwinkel des Wassertropfens auf der Oberfläche des Presskörpers ist und umgekehrt. Zur Entscheidung, ob ein Antiblockmittel hydrophober bzw. hydrophiler ist als ein anderes, werden von beiden Antiblockmitteln einheitliche Siebfractionen (= gleiche Teilchengrößen oder Teilchengrößenverteilungen) hergestellt. Aus diesen Siebfractionen gleicher Größen oder Größenverteilungen werden unter identischen Bedingungen (Menge, Fläche, Pressdruck, Temperatur) Presskörper mit waagrechten Oberflächen hergestellt. Mit einer Pipette wird auf jeden Presskörper ein Wassertropfen aufgetragen und unmittelbar danach der Kontaktwinkel zwischen Presskörperoberfläche und Wassertropfen bestimmt. Je größer der Kontaktwinkel zwischen Presskörperoberfläche und Wassertropfen ist, je größer ist die Hydrophobie bzw. desto kleiner ist die Hydrophilie. Häufig werden sowohl hydrophobe wie auch hydrophile Antiblockmittel eingesetzt. Dabei kann es von Vorteil sein, wenn die Sprühtrocknung der wässrigen Polymerisatdispersion in Anwesenheit eines hydrophoben Antiblockmittels erfolgt und das dabei erhaltene Polymerisatpulver in einem nachfolgenden Schritt homogen mit einem hydrophilen Antiblockmittel gemischt wird.

Im Rahmen dieser Schrift werden als hydrophile Antiblockmittel alle diejenigen Antiblockmittel verstanden, die hydrophiler sind als die verwendeten hydrophoben Antiblockmittel, d.h. deren Kontaktwinkel kleiner sind als die der beim Sprühprozess eingesetzten hydrophoben Antiblockmittel.

Häufig weisen die hydrophoben Antiblockmittel einen Kontaktwinkel $\geq 90^\circ$, $\geq 100^\circ$ oder $\geq 110^\circ$ auf, während die hydrophilen Antiblockmittel einen Kontaktwinkel $< 90^\circ$, $\leq 80^\circ$ oder $\leq 70^\circ$ aufweisen. Günstig ist es, wenn sich die Kontaktwinkel der eingesetzten hydrophoben und hydrophilen Antiblockmittel um $\geq 10^\circ$, $\geq 20^\circ$, $\geq 30^\circ$, $\geq 40^\circ$, $\geq 50^\circ$, $\geq 60^\circ$, $\geq 70^\circ$, $\geq 80^\circ$ oder $\geq 90^\circ$ unterscheiden.

Als hydrophile Antiblockmittel werden beispielsweise Kieselsäuren, Quarz, Dolomit, Calciumcarbonat, Natrium/Aluminiumsilikate, Calciumsilikate oder Mikroverwachsungen aus Silikaten und Carbonaten und als hydrophobe Antiblockmittel beispielsweise Talk (Magnesiumhydrosilikat mit Schichtstruktur), Chlorit (Magnesium/Alumini-

10

um/Eisenhydrosilikat), mit Organochlorsilanen behandelte Kieselsäuren (DE-A 3101413) oder allgemein hydrophile Antiblockmittel, welche mit hydrophoben Verbindungen beschichtet sind, wie beispielsweise gefälltes Calciumcarbonat beschichtet mit Calciumstearat, verwendet.

5

Günstig ist es, wenn pro 100 Gew.-Teilen des in der wässrigen Polymerisatdispersion enthaltenen Polymerisats 0,001 bis 10 Gew.-Teile, sowie oft 0,1 bis 1 Gew.-Teile eines hydrophoben Antiblockmittel und 0,01 bis 30 Gew.-Teile sowie oft 1 bis 10 Gew.-Teile hydrophiles Antiblockmittel eingesetzt werden. Von besonderem Vorteil ist es, wenn

10

das Mengenverhältnis des hydrophoben Antiblockmittels zum hydrophilen Antiblockmittels 0,001 bis 0,25 : 1 oder 0,004 bis 0,08 : 1 beträgt.

Optimale Ergebnisse werden erhalten, wenn wässrige Polymerisatdispersionen mit einer gewichtsmittleren Teilchengröße von 100 bis 1000 nm, oft von 100 bis 500 nm (d_{50} -Werte, ermittelt mit einer analytischen Ultrazentrifuge) eingesetzt werden und das Verhältnis des mittleren Sekundärteilchendurchmessers (mittlerer Polymerisatpulverdurchmesser; nach der Sprühtrocknung häufig 30 bis 150 μm , oft 50 bis 100 μm ; bestimmt in Anlehnung an ASTM C 690-1992, Multisizer/100 μm Kapillare) zum mittleren Teilchendurchmesser der hydrophoben sowie hydrophilen Antiblockmittel 2 bis 50 : 1 oder 5 bis 30 : 1 beträgt.

15

20

Die dem Fachmann bekannte Sprühtrocknung erfolgt in einem Trocknungsturm mit Hilfe von Zerstäubungsscheiben oder Ein- oder Zweistoffdüsen im Kopf des Turms. Die Trocknung der wässrigen Polymerisatdispersion unter vorherigem Zusatz des Sprühhilfsmittels A und optional wenigstens eines weiteren Sprühhilfsmittels B wird mit einem heißen Gas, beispielsweise Stickstoff oder Luft, durchgeführt, das von unten oder oben, bevorzugt jedoch im Gleichstrom mit dem Trocknungsgut von oben in den Turm geblasen wird. Die Temperatur des Trocknungsgases beträgt am Turmeingang etwa 90 bis 180 °C, vorzugsweise 110 bis 160 °C und am Turmausgang etwa 50 bis 90 °C, bevorzugt 60 bis 80 °C. Das hydrophobe Antiblockmittel wird häufig gleichzeitig mit der wässrigen Polymerisatdispersion, aber räumlich davon getrennt in den Trocknungsturm eingegeben. Die Zugabe erfolgt beispielsweise über eine Zweistoffdüse oder Förder-
schnecke, im Gemisch mit dem Trocknungsgas oder über eine separate Öffnung.

25

30

35

Das aus dem Trocknungsturm ausgeschleuste Polymerisatpulver wird auf 20 bis 30 °C abgekühlt und häufig in handelsüblichen Mischern, wie beispielsweise einem Nautamischer, wie er von zahlreichen Firmen angeboten wird, mit einem hydrophilen Antiblockmittel abgemischt.

40

Die erfindungsgemäß zugänglichen Polymerisatpulver lassen sich insbesondere als Bindemittel in Klebstoffen, Dichtmassen, Kunstharzputzen, Papierstreichmassen, An-

11

strichmitteln sowie sonstigen Beschichtungsmitteln oder als Additiv in mineralischen Bindemitteln einsetzen.

5 Auch lassen sich die erfindungsgemäß erhaltenen Polymerisatpulver in einfacher Weise wieder in Wasser redispergieren, wobei die Polymerisatprimärteilchen im wesentlichen wieder erhalten werden.

10 Die erfindungsgemäß erhaltenen Polymerisatpulver zeigen eine sehr gute Lagerstabilität und Rieselfähigkeit. Sie sind staubarm und lassen sich in einfacher Weise ohne hohen Mischaufwand in Wasser redispergieren. Die erhaltenen Polymerisatpulver eignen sich insbesondere zum Einsatz als Bindemittel in Klebstoffen, Dichtmassen, Kunstharzputzen, Papierstreichmassen, Anstrichmittel sowie sonstigen Beschichtungsmitteln oder als Additive in mineralischen Bindemitteln. Von Bedeutung ist ferner, dass die erhaltenen Polymerisatpulver praktisch ungefärbt sind und auch bei deren
15 Einsatz als Bindemittel oder als Additive keine ungewünschte Verfärbungen auftreten.

Beispiele

20 1. Herstellung einer wässrigen Polymerisatdispersion

1.1 Polymerisatdispersion D1

In einem Polymerisationsreaktor wurden

25 397,2 g einer Polystyrolsaatdispersion mit einem Polymerisatfeststoffgehalt von 0,18 Gew.-% und einem gewichtsmittleren Teilchendurchmesser von 30 nm (d_{50} -Wert, bestimmt mittels analytischer Ultrazentrifuge)

30 unter Rühren und Stickstoffatmosphäre auf 90 °C erhitzt. Anschließend wurden zu diesem Gemisch zeitgleich beginnend und unter Aufrechterhaltung der Innentemperatur von 90 °C in 3 Stunden eine wässrige Monomeremulsion, bestehend aus

	1044,0 g	n-Butylacrylat,
	362,5 g	Styrol,
35	29,0 g	Acrylamid,
	14,5 g	Methacrylamid,
	246,5 g	einer 10 gew.-%igen wässrigen Lösung eines Alkylpolyethylenglykolethers auf Basis eines gesättigten C16-18-Fettalkohols (Ethylenoxid [EO]-Grad 18) [Emulgatorlösung 1],
40	29,0 g	einer 15 gew.-%igen wässrigen Lösung eines Na-Salzes eines C10-16-Fettalkoholethersulfats (EO-Grad 30) [Emulgatorlösung 2] sowie

359,9 g entionisiertem Wasser

5 und eine Lösung, bestehend aus 8,4 g Natriumperoxodisulfat und 112 g entionisiertem Wasser kontinuierlich zugegeben. Danach wurde das Reaktionsgemisch noch 30 Minuten bei 90 °C gerührt und danach auf 60 °C abgekühlt. Nach Zugabe einer Lösung von 2,9 g tert-Butylhydroperoxid in 26,1 g entionisiertem Wasser wurde bei dieser Temperatur innerhalb von 2 Stunden eine Lösung von 4,4 g Natriumhydroxymethansulfinat in 29 g entionisiertem Wasser zugegeben und anschließend weitere 30 Minuten gerührt. Danach kühlte man auf 20 bis 25 °C (Raumtemperatur) ab und stellte mit einer 20 gew.-%igen wässrigen Kalziumhydroxid-Aufschlämmung einen pH-Wert von 8 ein. Es wurde eine Polymerisatdispersion mit einem Feststoffgehalt von 54,9 Gew.-%, mit einer Lichtdurchlässigkeit einer 0,01 gew.-%igen Polymerisatdispersion bei 20 °C und einer Schichtdicke von 2,5 cm ("LD-Wert") von 31 % erhalten. Die Glasübergangstemperatur (DSC-midpoint) des Polymerisats betrug -15 °C.

20 Die Feststoffgehalte wurden generell bestimmt, indem eine aliquote Menge der wässrigen Polymerisatdispersion oder der wässrigen Sprühhilfsmittellösung bei 140 °C in einem Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz getrocknet wurde. Es wurden jeweils zwei separate Messungen durchgeführt. Der in den jeweiligen Beispielen angegebene Wert stellt den Mittelwert der beiden Messergebnisse dar.

1.2 Polymerisatdispersion D2

25

Die Herstellung der wässrigen Polymerisatdispersion D2 erfolgte analog der Herstellung der wässrigen Polymerisatdispersion D1, mit der Ausnahme, dass folgende Monomerenemulsion verwendet wurde:

30 899,0 g 2-Ethylhexylacrylat,
507,5 g Styrol,
29,0 g Acrylamid,
14,5 g Methacrylamid,
246,5 g Emulgatorlösung 1,
35 29,0 g Emulgatorlösung 2 und
359,9 g entionisiertem Wasser

40 Es wurde eine Polymerisatdispersion mit einem Feststoffgehalt von 54,9 Gew.-%, mit einer Lichtdurchlässigkeit einer 0,01 gew.-%igen Polymerisatdispersion bei 20 °C und einer Schichtdicke von 2,5 cm ("LD-Wert") von 21 % erhalten. Die Glasübergangstemperatur (DSC-midpoint) des Polymerisats betrug -15 °C.

13

Anschließend wurden die beiden wässrigen Polymerisatdispersionen D1 und D2 mit entionisiertem Wasser auf einen Feststoffgehalt von 40 Gew.-% verdünnt.

2. Herstellung der Sprühhilfsmittel

5

2.1 Sprühhilfsmittel S1

Die Herstellung des Sprühhilfsmittels S1 erfolgte analog Beispiel 2 (Komponente B) der DE-OS 10140551.

10

In einem Druckreaktor wurden bei Raumtemperatur 1300 kg entionisiertes Wasser zusammen mit 4100 kg (9,5 kmol) technisches Dihydroxydiphenylsulfon (enthaltend ca. 85 Gew.-% 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon, ca. 15 Gew.-% 2,4'-Dihydroxydiphenylsulfon sowie geringe Mengen an p-Phenolsulfonsäure) als 60 Gew.-%ige wässrige Lösung vorgelegt und 1155 kg 30 Gew.-%ige wässrige Lösung von Formaldehyd (11,5 kmol) sowie 800 kg (3 kmol) festes Natriumsulfit (wasserfrei) zugefügt. Durch Zugabe von wenig 20 gew.-%iger wässriger Lösung von Natriumhydroxid stellte man im Reaktionsgemisch ein pH-Wert von 8 bis 8,5 ein. Anschließend wurde der Druckreaktor verschlossen und das Reaktionsgemisch unter Rühren auf 115 °C erhitzt. Nach kurzer Zeit bei dieser Temperatur sprang die Reaktion an. Dabei stieg die Temperatur des Reaktionsgemisches auf 150 bis 160 °C und der Druck im Druckreaktor auf 4 bis 5 bar (Überdruck) an. Durch Außenheizung wurde die Temperatur des Reaktionsgemisches auf 160 °C gehalten. Nach 3 Stunden Rühren des Reaktionsgemisches bei 160 °C kühlte man das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur ab und versetzte dieses mit 25 400 kg Natriumhydrogensulfat. Die erhaltene Lösung wies einen Feststoffgehalt von ca. 46 Gew.-% auf.

2.2 Vergleichssprühhilfsmittel SV2

30

Die Herstellung des Vergleichssprühhilfsmittels SV2 erfolgte analog Beispiel 1 der DE-A 19629525.

35

1,2 kg (9,4 Mol) Naphthalin wurden bei 85 °C in einem Reaktor vorgelegt und unter Rühren und Kühlen mit 1,18 kg (11,5 Mol) 98 gew.-%iger Schwefelsäure derart versetzt, dass die Temperatur des Reaktionsgemisches stets unter 150 °C lag. Nach beendeter Schwefelsäurezugabe ließ man das Reaktionsgemisch 5 Stunden bei 150 °C nachreagieren. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch auf 50 °C abgekühlt und unter Einhaltung einer Temperatur von 50 bis 55 °C portionsweise mit 0,80 kg einer 30 gew.-%igen wässrigen Lösung von Formaldehyd (8 Mol) versetzt. Nach beendeter 40 Zugabe gab man sofort 0,70 kg entionisiertes Wasser zum Reaktionsgemisch, heizte dieses auf 100 °C auf und ließ 5 Stunden unter weiterem Rühren bei dieser Tempera-

5 tur nachreagieren. Danach kühlte man das Reaktionsgemisch auf ca. 65 °C ab und gab soviel einer 35 gew.-%igen wässrigen Kalziumhydroxid-Aufschlammung hinzu, bis ein pH-Wert von 8 erreicht war. Anschließend filtrierte man das wässrige Reaktionsgemisch über ein 200 µm-Sieb und erhielt dabei eine wässrige Lösung des Vergleichssprühhilfsmittels SV2 mit einem Feststoffgehalt von ca. 35 Gew.-%.

2.3 Vergleichssprühhilfsmittel SV3

10 Die Herstellung des Vergleichssprühhilfsmittels SV3 erfolgte analog Beispiel 1 der DE-A 19629526.

15 1,15 kg (12 Mol) Phenol wurden in einem Reaktionsgefäß unter Stickstoff bei 60 °C vorgelegt und unter Rühren und stetigem Kühlen mit 1,38 kg (13,8 Mol) 98 gew.-%iger Schwefelsäure derart versetzt, dass die Temperatur des Reaktionsgemisches stets unter 110 °C lag. Nach beendeter Zugabe ließ man das Reaktionsgemisch unter weiterem Rühren 3 Stunden bei einer Temperatur von 105 bis 110 °C nachreagieren. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch auf 50 °C abgekühlt und unter Rühren und
20 Einhaltung einer Reaktionsgemischtemperatur von 50 bis 55 °C portionsweise mit 0,84 kg (8,4 Mol) einer 30 gew.-%igen wässrigen Formaldehydlösung versetzt. Nach beendeter Formaldehydzugabe gab man sofort 0,75 kg entionisiertes Wasser hinzu, heizte das Reaktionsgemisch auf 100 °C auf und beließ es unter Rühren für 4 Stunden bei dieser Temperatur. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch auf 60 °C abgekühlt und bei dieser Temperatur weitere 0,83 kg entionisiertes Wasser zugegeben.
25 Danach wurde das Reaktionsgemisch unter weiterem Rühren auf 65 °C aufgeheizt und solange eine 35 gew.-%igen Aufschlammung von Kalziumhydroxid in entionisiertem Wasser zugegeben, bis ein pH-Wert von 8 erreicht war. Das so erhaltene Reaktionsgemisch wurde auf Raumtemperatur abgekühlt und über ein 200 µm-Sieb filtiert. Der Feststoffgehalt der wässrigen Lösung von SV3 betrug ca. 35 Gew.-%.

30 Anschließend wurden die wässrigen Lösungen der Sprühhilfsmittel S1, SV2 und SV3 mit entionisiertem Wasser auf einen Feststoffgehalt von 20 Gew.-% verdünnt.

3. Sprühtrocknung

3.1 Antiblockmittel

- 5 Als hydrophobes Antiblockmittel wurde Sipernat® D 17 der Fa. Degussa eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Fällungskieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche (in Anlehnung an ISO 5794-1, Annex D) von 100 m²/g, einer mittleren Teilchengröße (in Anlehnung an ASTM C 690-1992) von 7 µm und einer Stampfdichte (in Anlehnung an ISO 787-11) von 150 g/l, deren Oberfläche durch Behandlung mit speziellen
- 10 Chlorsilanen hydrophobiert wurde.

3.2 Herstellung der sprühgetrockneten Polymerisatpulver

- 15 Die Sprühtrocknung erfolgte in einem Minor-Labortrockner der Ga. GEA Wiegand GmbH (Geschäftsbereich Niro) mit Zweistoffdüsenzerstäubung und Pulverabscheidung in einem Gewebefilter. Die Turmeingangstemperatur des Stickstoffs betrug 135 °C, die Ausgangstemperatur 75 °C. Pro Stunde wurden 2 kg einer Sprühspeise eindosiert.

- 20 Die Herstellung der Sprühspeise erfolgte dergestalt, dass auf 5 Gew.-Teile der auf 40 Gew.-% verdünnten wässrigen Polymerisatdispersionen D1 oder D2 1 Gew.-Teil der auf 20 Gew.-% verdünnten wässrigen Sprühhilfsmittellösungen S1, SV2 oder SV3 bei Raumtemperatur zugegeben und unter Rühren homogen vermischt wurden.

- 25 Gleichzeitig mit der Sprühspeise wurden kontinuierlich 2 Gew.-% des hydrophoben Antiblockmittels Sipernat® D 17, bezogen auf den Feststoffgehalt der Sprühspeise, über eine gewichtsgesteuerte Doppelschnecke in den Kopf des Sprühturms eindosiert.

- 30 Erfindungsgemäße Polymerisatpulver P1 und P2 wurden aus den wässrigen Polymerisatdispersionen D1 und D2 unter Verwendung von Sprühhilfsmittel S1 erhalten. Die Polymerisatpulver der Vergleichsbeispiele PV1 und PV2 wurden aus der wässrigen Polymerisatdispersion D1 unter Verwendung der Sprühhilfsmittel SV2 und SV3 erhalten. Die bei der Sprühtrocknung erhaltenen Pulverausbeuten sind in Tabelle 1 angegeben.

4. Beurteilung der sprühgetrockneten Polymerisatpulver

4.1 Redispergierverhalten

- 5 Jeweils 30 g der erhaltenen Polymerisatpulver wurden bei Raumtemperatur in einem Standzylinder mit 70 ml entionisiertem Wasser mittels eines Ultra Turrax-Gerätes bei 9500 Umdrehungen pro Minute homogen gemischt. Anschließend ließ man die erhaltenen wässrigen Polymerisatdispersionen für 4 Stunden bei Raumtemperatur ruhen und beurteilte danach visuell, wie stark sich die Polymerphasen in den wässrigen Phasen separiert hatten. War keinerlei Phasenseparierung zu beobachten, wurden die Redispergiereigenschaften als „gut“ bewertet. Bei Phasenseparierung wurden die Redispergiereigenschaften als „schlecht“ bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

15 4.2 Visuelle Beurteilung der erhaltenen Polymerisatpulver

Die Farbe der erhaltenen Polymerisatpulver wurden visuell beurteilt. Die dabei erhaltenen Ergebnisse finden sich in Tabelle 1.

20 4.3 Vergilbungstest

- Aus den erhaltenen Polymerisatpulvern wurden Polymerisatfilme hergestellt, indem ca. 60 g einer 10 gew.-%igen wässrigen Polymerisatdispersion (vorgenannte Polymerisatpulver mittels Ultra Turrax-Gerätes in Wasser dispergiert) in Kautschuk-Filmsplatten der Größe 7x15 cm gegossen und diese 4 Tage bei Raumtemperatur getrocknet wurden. Anschließend wurden die ca. 2 mm dicken Filme aus den Kautschuk-Filmsplatten herausgelöst und für 3 Monate dem Tageslicht im Labor ausgesetzt. Die Beurteilung der Filmvergilbung erfolgte nach dem Schulnotensystem, wobei „1“ für keine bis sehr geringe Vergilbung und „6“ für sehr starke Vergilbung steht. Die Ergebnisse der Beurteilung finden sich ebenfalls in Tabelle 1.

Tabelle 1: Beurteilung der sprühgetrockneten Polymerisatpulver

Pulver	Dispersion	Sprühhilfsmittel	Ausbeute [Gew.-%]	Farbe	Redispergierbarkeit	Vergilbung des Films
P1	D1	S1	82	weiß	gut	1-2
P2	D2	S1	83	weiß	gut	1-2
PV1	D1	SV2	84	gelb	gut	4
PV2	D1	SV3	83	braun	gut	5

Wie aus den Ergebnissen klar ersichtlich ist, lassen sich die mit dem neuen erfindungsgemäßen Sprühhilfsmittel hergestellten Polymerisatpulver P1 und P2 in hohen Ausbeuten erhalten. Dabei weisen sie eine gute Redispergierbarkeit in Wasser auf. Im

- 5 Vergleich zu den mit aus dem Stand der Technik bekannten Sprühhilfsmitteln hergestellten Polymerisatpulvern PV1 und PV2 weisen die erfindungsgemäß hergestellten Polymerisatpulver P1 und P2 keinerlei Verfärbungen auf. Auch weisen die erfindungsgemäß hergestellten Polymerisatpulver P1 und P2 eine deutlich geringere Vergilbungs-
- 10 PV1 und PV2 auf.

Verfahren zur Herstellung von gut in Wasser redispergierbaren Polymerisatpulvern

Zusammenfassung

- 5 Verfahren zur Herstellung eines gut in Wasser redispergierbaren Polymerisatpulvers durch Sprühtrocknung einer wässrigen Polymerisatdispersion im Beisein eines neuen Sprühtrocknungshilfsmittels.